

Drylok®

# E1 Epoxigolvfärg



## PRODUKTINFORMATION

DRYLOK 1-komponents Epoxigolvfärg utnyttjar en avancerad epoxiteknologi för att skydda och försköna interiöra och exteriöra betongytor som garagegolv, betongtrappor, balkonger, altaner m.m. i hem och industrimiljö.

## TEKNISK DATA

Glansvärde	Halvblank (55-65)
Kulör	Se färgprover
Lukt	Svag, epoxidoft
Brandfarlig	Nej
Viskositet	70-75 KU
Ph	8-9
Filmtjocklek	4-5 mil vått
VOC-halt	80 g/l max
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	140 g/l

## TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	30 min-1 timme
Övermålningsbar	4 timmar
Gångtrafik	Lätt 4 H, tung 24 h
Genomhärdad	5-7 dagar

## Täckning

Teoretisk täckförmåga 10 m<sup>2</sup> per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Förtunnas ej.

# Drylok® E1 Epoxigolvfärg



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

### Nya/Omålade ytor

Nylagd betong måste härda i minst 30-60 dagar. För bästa resultat skall ytan tvättas med en 75-120 bar högtryckstvätt för att ta bort formolja och andra föroreningar efter gjutprocessen. Låt ytan torka helt. För att inte skada betongenytan skall inte högre tryck än 120 bar användas. Betongen skall kännas som ett 120 korns slippapper. Testa betongen genom att spraya lite vatten på ytan. Om inte vattnet sugns upp lätt av betongen krävs att ytan etsas. För att etsa betong skall hela ytan först blötas med vatten. Använd sedan en minst 15% saltsyralösning. Saltsyra är starkt frätande och det är mycket viktigt att leverantörens bruksanvisning följs. Saltsyralösning appliceras tills ytan

## YTFÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren från smuts, damm, fett, olja, tvål, vax, betonghud. Ta bort eventuella fläckar med rengöring avsedd för betong, följ tillverkarens instruktioner. Skölj noga med mycket vatten och låt torka. Betongen skall ha

## APPLICERING

Rör om ordentligt innan och under applicering. Luft- och ytemperaturen måste vara över 10°C. Applicera ett jämnt lager med en 10 mm lugg roller eller en syntet pensel av god kvalitet. Applicera inte i direkt soljus eller om ytan är varm. Tillåt första lagret torka 4 timmar innan andra lagret

käns som ett 120 korns slippapper. Det kan ta några appliceringar innan önskat resultat uppnås. Alla rester måste sedan sköljas bort och betongen torka helt innan applicering av DRYLOK 1-komp Epoxigolvfärg.

### Tidigare målade golv

Ta bort flagnande färg och tvätta av all smuts, vax, och olja med ett mildt rengöringsmedel. Skölj noga och låt torka. Mögel skall tas bort med hjälp av en mögelborttagare. Högtryckstvätta (75-120 bar) exteriöra golvytor för att ta bort flagnande och mjölande färg. Låt ytan torka helt. Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

en sträv yta, som ett medium slippapper, innan den målas. För betong som har en slät yta använd högtryckstvätt eller syratvätt, se under Nya/Omålade ytor.

appliceras. Två lager skall appliceras. Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden. Det andra lagret skall appliceras i 90 grader mot det första lagret för att färgen skall bli enhetlig. Applicera inte mer än 2 lager. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas.

# Drylok® E1 Epoxigolvfärg



## INFORMATION

### Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla.

### Rengöring

Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

### Viktigt

Golv där fukten tränger upp underifrån eller som är konstant fuktiga skall inte målas. Åtgärda läckor och skador i ytan genom att laga sprickor med hjälp av DRYLOK Fast Plug, en snabb sättande hydraulcement. Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

Förtunnas ej.

### Storlekar

Drylok E1 Epoxigolvfärg finns i 3,8 liters förpackning.

3,8 liter	Artikel nr	Antal i förpackning
Grå	U28213	2
Platina	U28113	2
Sand	U28313	2
Vit	U28013	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2022